

Teknik Özellikler

Görünüm	: Transparan, şeffaf
Parlaklık	: Parlak
Yoğunluk	: 0,940 g/ cm ³
Toz kuruma	: 10- 15 dakika
Son kuruma	: 20- 30 dakika

(Kuruma değerleri 23^o C ve %60 nem ortamında belirlenmiştir. Ortam sıcaklığı ve nem değerine göre değerler farklılık gösterebilir)

Tüketim

Yüzeye bağlı olarak tek katta 13- 15 m²/L

Depolama Koşulları

Kapalı ambalajlarda, kuru, temiz ortamda, oda sıcaklığında muhafaza edilmelidir.

Tehlike Uyarıları

R10	: Alevlenebilir.
R66	: Sürekli teması ciltte kuruluğa ve çatlama sebeb olabilir.

Güvenlik Uyarıları

S2	: Çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza ediniz.
S3/7/9	: Ambalajı iyice kapalı , serin, iyi havalandırılan yerlerde muhafaza ediniz.
S16	: Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutunuz. Sigara içmeyiniz.
S 23	: Buharını teneffüs etmeyiniz.
S 24	: Deri ile temasından kaçınız.
S38	: Havalandırmanın yetersiz olduğu durumlarda uygun solunum ekipmanları kullanın.
S51	: Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanınız.

ZAPONLACK**Ürün Tanımı**

Poli akrilik reçine esası, demir içermeyen metal yüzeyler için geliştirilmiş koruyucu ve dekoratif şeffaf verniktir.

Ürün Özellikleri

Demir içermeyen metal yüzeylerde kullanılan, mükemmel yapışma gücüne sahip verniktir. Yüzeyde parlak bir vernik tabakası oluşturur. Son derece naturel bir görünüm sağlar, şeffaftır. Kolay uygulanır. Her türlü hava koşullarına dayanıklıdır. Astar gerektirmez, hem astar hem son kat vernik olarak kullanılır.

Kullanım Alanları

Her türlü iç ve dış yüzeylerde demir içermeyen metaller; Alüminyum, bakır, pirinç, kalay, çinko ve krom yüzeylerde kullanılır. Demir üzerine uygulama sadece iç cephelerde dekoratif amaçla yapılabilir.

Yüzey Hazırlama

Uygulama yapılacak yüzey temiz, kuru ve sağlam olmalıdır. Yüzeydeki tüm eski boyalar, yağlar, tozlar temizlenmelidir. Yüzeydeki fazla yağ seltülozik esası tiner ile alınmalıdır.

Uygulama

Ürün kullanılmadan önce iyice karıştırılmalıdır. ZAPONLACK kullanıma hazırdır. İnceltme yapılmak istendiğinde Seltülozik Esası tiner ile %15- 20 oranında inceltilir. Uygulama ince katlar halinde olmak üzere 2 kat yapılır.

İnceltme

Ürün kullanıma hazırdır. Gerekli görülürse ilk katta %15- 20 oranında inceltilir.

Kullanılan Aletler

Fırça ve sprey ile uygulama yapılabilir.

