



TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri	İnceleyen Personel İmza
1	6810001844796	ASETON (ACETONE, TECHNICAL)	1. EN AZ %99,5 SAFLIKTA ASETON OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR YA DA BELGELENDİRİLECEKTİR. 2. BERRAK BİR GÖRÜNÜME SAHİP OLACAK VE HERHANGİ BİR PARTİKÜL GÖRÜNMEYECEKTİR. BU HUSUS GÖZ MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. BU HUSUS LABORATUAR MUAYENESİNDE DEĞERLENDİRİLECEKTİR. 3. YOĞUNLUĞU 20°C DE 0.790-0.793 G/CM3 (GRAM/SANTİMETREKÜP) ARALIĞINDA OLACAKTIR. BU HUSUS LABORATUAR MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. (TEST ASTM D 2111'E GÖRE YAPILACAKTIR.) 4. 760 MM Hg (MİLİMETRE CİVA) BASINCINDA DAMITMA BAŞLAMA NOKTASI, EN AZ 55,7 °C OLACAKTIR. (TEST ASTM D 1078'E GÖRE YAPILACAKTIR.) 5. 760 MM Hg BASINCINDA DAMITMA SON NOKTASI, EN AZ 56,7 °C OLACAKTIR. (TEST ASTM D 1078'E GÖRE YAPILACAKTIR.) 6. LABORATUAR MUAYENESİ İÇİN EN AZ 1 LİTRE İLAVE NUMUNE VERİLECEK VE NUMUNE İDARE TARAFINDAN SEÇİLECEKTİR. 7. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK EN AZ 5 EN ÇOK 10 LİTRELİK ORJİNAL AMBALAJLARDA TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FİRMA ADI, ÜRÜN İSMİ, ÜRETİM TARİHİ VE DEPOLAMA ŞARTLARINI İÇERİR ORJİNAL ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR. 8. MALZEMENİN İMAL TARİHİ İLE TESLİM TARİHİ ARASINDA EN FAZLA 6 (ALTI) AY OLACAKTIR.	9. BİR YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR. 10. YÜKLENİCİ ASETON HAKKINDA GEREKLİ İKAZLARI İÇEREN MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMUNU (MATERIAL SAFETY DATA SHEET) MALZEME TESLİMİNDE İDAREYE VERECEKTİR.	06.01/2021 Özden UĞUR Kim.Müh. 01030/5094 
2	6810001844800	TRİKLORETİLEN (TRICHLOROETHYLENE,T)	1. MALZEME YAĞ ALMA İŞLEMİ İÇİN KULLANIMA UYGUN TRİKLORETİLEN OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 2. MALZEME BERRAK SIVI ŞEKLİNDE OLACAK VE İÇERİSİNDE ASKIDA KATI MADDE, TORTU VB. SAFSIZLIKLAR BULUNMAYACAKTIR. BU HUSUS, FİZİKSEL MUAYENEDE GÖZLE KONTROL EDİLECEKTİR. 3. MALZEMENİN BAĞIL YOĞUNLUĞU (ASTM D 1298'E GÖRE) 20 (±3) °C'DE 1,450-1,470 OLACAKTIR. TEST İŞLEMİ, İDARE TARAFINDAN FİZİK/KİMYA LABORATUVARINDA YAPILACAKTIR. 4. MALZEMENİN KAYNAMA NOKTASI 760 (±10) MMHG BASINCINDA EN AZ 80 °C OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 5. MALZEME İÇERİSİNE MAKİNE ATÖLYELERİNDE İŞLEM GÖRMÜŞ YAĞLI METAL BİR PARÇA DALDIRILDIĞINDA YÜZEYİ TAMAMEN YAĞLARDAN TEMİZLEDİĞİ GÖZLEMLENECEKTİR. BU HUSUS, FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. 6. MALZEMENİN TESLİM TARİHİ İLE ÜRETİM TARİHİ ARASINDA EN FAZLA 1 YIL OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 7. LABORATUAR MUAYENESİ İÇİN 1 LİTRE, GÖZ VE FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN 1 LİTRE OLMAK ÜZERE TOPLAM 2 LİTRE MALZEME NUMUNE OLARAK ALINACAKTIR. İLAVE MALZEME İSTENMEMEKTEDİR. 8. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK 200 (±25) LİTRELİK AĞZI KİLİTLİ ORJİNAL VARİLLERDE TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FİRMA ADI VE ÜRÜN İSMİNİ İÇERİR ORJİNAL ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR. (1 LİTRE)	9. BİR YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR. 10. YÜKLENİCİ FİRMA MALZEMEYE AİT MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MSDS) 'NU TÜRKÇE OLARAK TESLİM EDECEKTİR. SÖZ KONUSU MSDS 2 NÜSHA TESLİM EDİLECEK OLUP 1 NÜSHASI KAPLAMA ATÖLYESİNE VERİLECEKTİR.	06.01/2021 Zeynep ARAS MS.2019- SÖZ.337/4534 



TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri	İnceleyen Personel İmza
3	6810002812762	METİL ETİL KETON(METHYL ETHYL KETONE)	1. EN AZ %99 SAFLIKTA METİL ETİL KETON(MEK) OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 2. RENKSİZ ŞEFFAF BİR GÖRÜNÜME SAHİP OLACAK VE HERHANGİ BİR PARTİKÜL GÖRÜNMEYECEKTİR. BU HUSUS GÖZ MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. BU HUSUS LABORATUAR MUAYENESİNDE DEĞERLENDİRİLECEKTİR. 3. YOĞUNLUĞU 20°C DE 0,805-0,807 G/CM3 (GRAM/SANTİMETREKÜP) ARALIĞINDA OLACAKTIR. BU HUSUS LABORATUAR MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. (TEST ASTM D 2111'E GÖRE YAPILACAKTIR.) 4. MALZEMENİN KAYNAMA NOKTASI 760 (±10) MMHG BASINCINDA 79-80,5 °C ARALIĞINDA OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 5. LABORATUVAR MUAYENESİ İÇİN 1 LİTRE, GÖZ VE FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN 1 LİTRE OLMAK ÜZERE TOPLAM 2 LİTRE MALZEME NUMUNE OLARAK ALINACAKTIR. İLAVE MALZEME İSTENMEMEKTEDİR. 6. MALZEMENİN TESLİM TARİHİ İLE ÜRETİM TARİHİ ARASINDA EN FAZLA 6 AY OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 7. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINAALINMIŞ OLARAK EN AZ 12 LİTRE EN ÇOK 25 LİTRELİK ORJİNAL AMBALAJLARDA TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI, ÜRÜN İSMİ, ÜRETİM TARİHİ VE DEPOLAMA ŞARTLARINI İÇERİR ORJİNAL ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR. (1 LİTRE)	8. BİR YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR. 9. YÜKLENİCİ METİL ETİL KETON HAKKINDA GEREKLİ İKAZLARI İÇEREN MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMUNU (MATERIAL SAFETY DATA SHEET) MALZEME TESLİMİNDE İDAREYE VERECEKTİR.	08.01/2021 Özden UĞUR Kim.Müh. 01030/5094 <i>[Signature]</i>
4	6810005844070	KSİLEN (XYLENE, TECHNICAL)	1. MALZEME CİNSİ KSİLEN OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAHHÜT EDİLECEKTİR. 2. MALZEMENİN YOĞUNLUĞU 0,80-0,90 G/CM3 ARASINDA OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 3. MALZEMENİN KAYNAMA BAŞLANGIÇ NOKTASI MİNİMUM 130 °C OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 4. MALZEME AKRİLİK ESASLI REÇİNEYİ ÇÖZECEKTİR. BU HUSUS FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN 1 LİTRE MALZEME KULLANILACAK OLUP İLAVE MALZEME İSTENMEMEKTEDİR. 5. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK ORJİNAL 180 (-30, +50) L'LİK VARİLDE TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI, ÜRÜN İSMİ VE DEPOLAMA ŞARTLARINI İÇERİR ORJİNAL ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR. 6. ALIMI YAPILACAK OLAN MALZEMENİN TESLİM TARİHİ İLE SON KULLANMA TARİHİ ARASINDA EN AZ 1 YIL OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR.	7. BİR YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR. 8. YÜKLENİCİ FIRMA MALZEMEYE AİT MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MSDS) 'NU TÜRKÇE OLARAK TESLİM EDECEKTİR. SÖZ KONUSU MSDS 2 NÜSHA TESLİM EDİLECEK OLUP 1 NÜSHASI BOYA ATÖLYESİ'NE VERİLECEKTİR.	08.01/2021 Özge DOĞAN Kim.Müh. 11020/4519 <i>[Signature]</i>



TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri	İnceleyen Personel İmza
5	6810008556160	ISOPROPYL ALCOHOL, TECHNICAL	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME EN AZ %99 SAFLIKTA ISOPROPYL ALCOHOL, TECHNICAL OLACAKTIR. BU HUSUS BELGELENDİRİLECEKTİR. 2. ALKOL RENKSİZ VE ŞEFFAF OLACAKTIR. BU HUSUS GÖZ MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. BU HUSUS LABORATUAR MUAYENESİNDE DEĞERLENDİRİLECEKTİR. 3. YOĞUNLUĞU 20 °C 'DE 0,780-0,790 G/CM³ (GRAM/SANTİMETREKÜP) ARALIĞINDA OLACAKTIR. BU HUSUS LABORATUVAR MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. (TEST ASTM D 2111'E GÖRE YAPILACAKTIR.) 5. MALZEMENİN KAYNAMA SICAKLIĞI 760 (±10) MMHG BASINÇINDA 82-83°C ARALIĞINDA OLMALIDIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 6. MALZEMENİN İMAL TARİHİ İLE TESLİM TARİHİ ARASINDA EN FAZLA 6 (ALTI) AY OLACAKTIR. 7. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK EN ÇOK 200 LİTRELİK AMBALAJLARDA TESLİM EDİLECEK OLUP, AMBALAJ ÜZERİNDE ÜRÜN TANITIM BİLGİLERİ, İMALATÇI FİRMA ADI, VE DEPOLAMA ŞARTLARINI İÇERİR ETİKET OLACAKTIR.	8. BİR YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR. 9. YÜKLENİCİ ALKOL HAKKINDA GEREKLİ İKAZLARI İÇEREN MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMUNU (MATERIAL SAFETY DATA SHEET) MALZEME TESLİMİNDE İDAREYE VERECEKTİR.	08/01/2021 Özden UĞUR Kim.Müh. 01030/5094 
6	6810171103117	KİREÇ ÇÖZÜCÜ (WATERONTHARDINGSVLO)	1. SICAK SULU YÜKSEK BASINÇLI YIKAMA MAKİNALARINDA KİREÇ BİRİKİMİNİ ÖNLEMEK VE KOROZYONA KARŞI KORUMAK AMACI İLE KULLANILACAKTIR. 2. ALIMDA "RM110ASF" PARÇA NUMARASI ESAS ALINACAKTIR. ÜRÜN ORJİNAL AMBALAJINDA TESLİM EDİLECEK VE ÜRÜNÜN PARÇA NUMARASININ AMBALAJ ÜZERİNDEKİ VARLIĞINA FİZİKİ KONTROLLERDE DİKKAT EDİLECEKTİR. 3. HDS-E 8 / 16 MODEL NUMARALI KARCHER SICAK SULU YÜKSEK BASINÇLI YIKAMA MAKİNALARI İLE KULLANIMA UYGUN OLACAKTIR VE BU HUSUS BELGELENDİRİLECEKTİR. 4. 1000 (±50) MİLLİLİTRELİK KARTUŞ ŞİŞELERDE TEMİN EDİLECEK VE DOĞRUDAN MAKİNA ÜZERİNDEKİ YUVAYA TAKILARAK KULLANILABİLECEKTİR. BU HUSUS BELGELENDİRİLECEKTİR. 5. RENK ŞEFFAF-SARI SIVI OLACAKTIR.	6. BİR YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR. 7. YÜKLENİCİ MALZEME İLE BİRLİKTE GEREKLİ İKAZLARI İHTİVA EDEN MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMUNU (MATERIAL SAFETY DATA SHEET) MALZEME TESLİMİNDE İDAREYE VERECEKTİR.	08/01/2021 Özden UĞUR Kim.Müh. 01030/5094 

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri	İnceleyen Personel İmza
1	681027HA18205	FLOROKARBON (VİTON)	1. MALZEME CİNSİ FLOROKARBON KAÜÇUK OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 2. MALZEMENİN YOĞUNLUĞU (ASTM D 297'YE GÖRE), 23/23 °C'DE, 1,65-1,95 G/CM³ ARASINDA OLACAKTIR. TEST İŞLEMİ İDARE TARAFINDAN FİZİK KİMYA LABORATUARINDA YAPILACAKTIR. 3. MALZEMENİN MOONEY VİSKOZİTE DEĞERİ, ML 1+10, 115±15 °C'DE 45 - 70 ARASINDA OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 4. KAÜÇUK KALIPLA PRESLEME YÖNTEMİ İLE İMAL EDİLMEME ELVERİŞLİ OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 5. YÜKLENİCİ, MALZEME İLE BİRLİKTE PİŞİRİCİLERİN, DOLGU MALZEMELERİNİN VE VARSA KATKI MALZEMELERİNİN KAÜÇUĞA KATILMA ORANINI VE KÜR (PİŞİRME) ŞARTLARINI (SICAKLIK, ZAMAN VE POST KÜR) BELİRTİR REÇETESİ TESLİM EDECEKTİR. 6. YÜKLENİCİ, REÇETEDEN BELİRTİLEN ORANA GÖRE KAÜÇUĞUN TAMAMINI PİŞİRMEYE YETERLİ MİKTARDA AMBALAJLI PİŞİRİCİSİNİ/ PİŞİRİCİLERİNİ VE REÇETESİNE GÖRE YETERLİ MİKTARDA DOLGU VE KATKI MALZEMELERİNİ KAÜÇUK İLE BİRLİKTE AYRICA TESLİM EDECEKTİR. 7. MALZEME FİRMANIN TESLİM ETTİĞİ REÇETESİNE GÖRE UYGUN ORANDA PİŞİRİCİ, DOLGU VE KATKI MALZEMELERİ İLE KARIŞTIRILARAK REÇETESİNE UYGUN KÜR ŞARTLARINDA KÜR EDİLECEK VE MALZEMENİN KÜR OLUP OLMADIĞI KONTROL EDİLECEKTİR. BU HUSUS LASTİK/PLASTİK ATÖLYESİNDE FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. 8. LABORATUVAR MUAYENESİ İÇİN 200 GRAM MALZEME NUMUNE OLARAK ALINACAK OLUP İLAVE MALZEME İSTENMEMEKTEDİR. 9. FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN 3 KİLOGRAM KAÜÇUK VE REÇETESİNE GÖRE UYGUN MİKTARDA PİŞİRİCİ, DOLGU VE KATKI MALZEMESİ NUMUNE OLARAK ALINACAK OLUP İLAVE MALZEME İSTENMEMEKTEDİR. 10. MALZEMENİN ÜRETİM TARİHİ İLE TESLİM TARİHİ ARASINDA EN FAZLA 6 AY OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 11. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK EN ÇOK 90 LİBRELİK ORJİNAL AMBALAJLARDA TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI VE ÜRÜN İSMİNİ İÇERİR ORJİNAL ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR. 12. MALZEMENİN %20'Sİ AMBALAJ YÖNÜNDEN GÖZ MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. (LB=LİBRE) (1 LB=0,453 KG)	13. BİR YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR. 14. YÜKLENİCİ FIRMA MALZEMEYE AİT MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MSDS) 'NU TÜRKÇE OLARAK TESLİM EDECEKTİR. SÖZ KONUSU MSDS 2 NÜSHA TESLİM EDİLECEK OLUP 1 NÜSHASI LASTİK/PLASTİK ATÖLYESİ'NE VERİLECEKTİR.	05.12.2021 Özge DOĞAN Kim.Müh. 11020/4519 <i>Özge</i>

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri	İnceleyen Personel İmza
2	932027H736731	KLOROPREN KAUÇUK (CHLOROPRENE)	1. MALZEME CİNSİ, KLOROPREN KAUÇUK OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 2. MALZEMENİN YOĞUNLUĞU (ASTM D 297'YE GÖRE), 23/23 °C'DE 1,23 (±0,2) G/CM³ OLACAKTIR. TEST İŞLEMİ İDARE TARAFINDAN, FİZİK KİMYA LABORATUARINDA YAPILACAKTIR. 3. MALZEMENİN MOONEY VİSKOZİTESİ, ML 1+4, 100 °C'DE 41 İLE 54 ARASINDA OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 4. MALZEMENİN KRİSTALİZASYONU DÜŞÜK VEYA KRİSTALLEŞME DİRENCİ YÜKSEK OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 5. MALZEME, LASTİK ATÖLYESİNDE KULLANILAN KLOROPREN KAUÇUK REÇETELERİNDEN BİRİ İÇİN KULLANILACAK VE KARBON SİYAHİ, ÇİNKO OKSİT, STEARİK ASİT, Dİ-OKTİL ADİPAT VE PİŞİRİCİLERLE KARIŞTIRILARAK HOMOJEN BİR HAMUR KARIŞIMI ELDE EDİLDİĞİ VE PRESLERDE KÜR EDİLEBİLİDİĞİ GÖZLEMLENECEKTİR. BU HUSUS, LASTİK/PLASTİK ATÖLYESİNDE FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. 6. LABORATUVAR MUAYENESİ İÇİN 200 GRAM MALZEME NUMUNE PAYI OLARAK ALINACAK OLUP İLAVE MALZEME İSTENMEMEKTEDİR. FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN 3 KİLOGRAM KAUÇUK NUMUNE OLARAK ALINACAK OLUP, İLAVE MALZEME İSTENMEMEKTEDİR. 7. MALZEMENİN ÜRETİM TARİHİ İLE TESLİM TARİHİ ARASINDA EN FAZLA 6 AY OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 8. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK EN AZ 20 EN ÇOK 40 KİLOGRAM'LIK ORJİNAL AMBALAJLARDA TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI VE ÜRÜN İSMİNİ İÇERİR ORJİNAL ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR. 9. MALZEMENİN %10'U AMBALAJ YÖNÜNDEN GÖZ MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.	10. BİR YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR. 11. YÜKLENİCİ FIRMA MALZEMEYE AİT MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MSDS) 'NU TÜRKÇE OLARAK TESLİM EDECEKTİR. SÖZ KONUSU MSDS 2 NÜSHA TESLİM EDİLECEK OLUP 1 NÜSHASI LASTİK/PLASTİK ATÖLYESİ'NE VERİLECEKTİR.	05/01/2021 Özge DOĞAN Kim.Müh. 11020/4519 <i>Özge</i>
3	932027HA68779	NİTRİL KAUÇUK (KAUCUK,NİTRİK)	1. MALZEME CİNSİ, NİTRİL (AKRİLONİTRİL BÜTADİEN) KAUÇUK OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 2. MALZEMENİN AĞIRLIKÇA AKRİLONTİRİL (ACN) ORANI %16-%22 ARASINDA OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 3. MALZEMENİN AĞIRLIKÇA KÜL İÇERİĞİ EN FAZLA % 0,7 OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 4. MALZEMENİN MOONEY VİSKOZİTESİ, ML 1+4, 100 °C'DE, 60-70 ARASINDA OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 5. MALZEME, LASTİK ATÖLYESİNDE KULLANILAN NİTRİL KAUÇUK REÇETELERİNDEN BİRİ İÇİN KULLANILACAK VE KARBON SİYAHİ, ÇİNKO OKSİT, STEARİK ASİT, Dİ-OKTİL ADİPAT VE PİŞİRİCİLERLE KARIŞTIRILARAK HOMOJEN BİR HAMUR KARIŞIMI ELDE EDİLDİĞİ VE PRESLERDE KÜR EDİLEBİLİDİĞİ GÖZLEMLENECEKTİR. BU HUSUS, LASTİK/PLASTİK ATÖLYESİNDE FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. 6. FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN 3 KİLOGRAM KAUÇUK NUMUNE OLARAK ALINACAK OLUP, İLAVE MALZEME İSTENMEMEKTEDİR. 7. MALZEMENİN ÜRETİM TARİHİ İLE TESLİM TARİHİ ARASINDA EN FAZLA 6 AY OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 8. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK EN AZ 20 EN ÇOK 40 KİLOGRAM'LIK ORJİNAL AMBALAJLARDA TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI VE ÜRÜN İSMİNİ İÇERİR ORJİNAL ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR. 9. MALZEMENİN %20'Sİ AMBALAJ YÖNÜNDEN GÖZ MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.	10. BİR YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR. 11. YÜKLENİCİ FIRMA MALZEMEYE AİT MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MSDS) 'NU TÜRKÇE OLARAK TESLİM EDECEKTİR. SÖZ KONUSU MSDS 2 NÜSHA TESLİM EDİLECEK OLUP 1 NÜSHASI LASTİK/PLASTİK ATÖLYESİ'NE VERİLECEKTİR.	05/01/2021 Özge DOĞAN Kim.Müh. 11020/4519 <i>Özge</i>

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri
1	6810270079778	ÇİNKO OKSİT	1. MALZEME CİNSİ ÇİNKO OKSİT OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 2. MALZEME, KAÇUK KATKI KİMYASALI OLARAK KULLANILMAYA UYGUN OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 3. MALZEMENİN FİZİKSEL HALİ İNCE TANELİ BEYAZ TOZ ŞEKLİNDE OLCAKTIR. PAKETLERDEN BİRİ AÇILARAK FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULACAKTIR. 4. MALZEMENİN BAĞIL YOĞUNLUĞU 5,20-5,80 G/CM3 ARASINDA OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 5. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK, EN ÇOK 50 KG'LİK ORJİNAL AMBALAJLARDA TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI VE ÜRÜN İSMİNİ İÇERİR ORJİNAL ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR. 6. TESLİM EDİLECEK MALLARIN %20'Sİ AMBALAJ YÖNÜNDEN FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULACAKTIR.	7. BİR YIL GARANTİ İSTENECEKTİR. 8. YÜKLENİCİ FIRMA MALZEMEYE AİT MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MSDS) 'NU TÜRKÇE OLARAK TESLİM EDECEKTİR. SÖZ KONUSU MSDS 2 NÜSHA TESLİM EDİLECEK OLUP 1 NÜSHASI LASTİK/PLASTİK ATÖLYESİ'NE VERİLECEKTİR.
2	681027H906573	KARBON N-550 (CARBON BLACK)	1. MALZEME CİNSİ N-550 TİPİ KARBON SİYAHİ OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 2. MALZEMENİN YOĞUNLUĞU 1,6-2,2 G/CM³ ARASINDA OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 3. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK EN AZ 20 EN ÇOK 30 KİLOGRAMLIK ORJİNAL AMBALAJLARDA TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI, ÜRÜN İSMİ VE KARBON SİYAHİ TİPİNİ (N-550) İÇERİR ORJİNAL ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR. 4. TESLİM EDİLECEK MALLARIN %10'U AMBALAJ YÖNÜNDEN FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULACAKTIR.	5. BİR YIL GARANTİ İSTENECEKTİR. 6. YÜKLENİCİ FIRMA MALZEMEYE AİT MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MSDS) 'NU TÜRKÇE OLARAK TESLİM EDECEKTİR. SÖZ KONUSU MSDS 2 NÜSHA TESLİM EDİLECEK OLUP 1 NÜSHASI LASTİK/PLASTİK ATÖLYESİ'NE VERİLECEKTİR.
3	681027HA84281	KARBON N990 (MTBLACK N990 KARBON)	1. MALZEME CİNSİ N-990 TİPİ KARBON SİYAHİ OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 2. MALZEMENİN YOĞUNLUĞU 1,6-2,2 G/CM³ ARASINDA OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 3. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK EN AZ 20 EN ÇOK 30 KİLOGRAMLIK ORJİNAL AMBALAJLARDA TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI, ÜRÜN İSMİ VE KARBON SİYAHİ TİPİNİ (N-990) İÇERİR ORJİNAL ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR. 4. TESLİM EDİLECEK MALLARIN %10'U AMBALAJ YÖNÜNDEN FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULACAKTIR.	5. BİR YIL GARANTİ İSTENECEKTİR. 6. YÜKLENİCİ FIRMA MALZEMEYE AİT MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MSDS) 'NU TÜRKÇE OLARAK TESLİM EDECEKTİR. SÖZ KONUSU MSDS 2 NÜSHA TESLİM EDİLECEK OLUP 1 NÜSHASI LASTİK/PLASTİK ATÖLYESİ'NE VERİLECEKTİR.

05.01.2021

Özge

Özge DOĞAN Kim.Müh. 11020/4519

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri
1	933027HA28875	ABS PLASTİK BEYAZ GRANÜL	1. MALZEME CİNSİ ENJEKSİYONLA ÜRETİME UYGUN AKRİLONİTRİL BUTADİEN STİREN (ABS) GRANÜL OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 2. MALZEMENİN RENGİ NUMUNEYE UYGUN OLACAKTIR. TESLİM EDİLEN AMBALAJLARDAN BİRİ RASTGELE SEÇİLEREK AÇILACAK VE FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULACAKTIR. 3. MALZEME AŞAĞIDA YER ALAN ÖZELLİKLERE SAHİP OLACAKTIR. BU HUSUSLAR, YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR 3.1. MALZEMENİN ÖZGÜL AĞIRLIĞI 1,00-1,10 G/CM³ (GRAM/SANTİMETREKÜP) ARASINDA OLACAKTIR. 3.2. MALZEMENİN VİCAT YUMUŞAMA SICAKLIĞI 88-105 °C ARASINDA OLACAKTIR. 4. MALZEMENİN ENJEKSİYON TEZGÂHINDA İŞLENMESİ İÇİN GEREKLİ BİLGİLER MALZEMEYLE BİRLİKTE TESLİM EDİLECEKTİR. 5. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK EN AZ 20 EN ÇOK 40 KG'LİK ORJİNAL AMBALAJLARDA TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI VE ÜRÜN İSMİNİ İÇERİR ORJİNAL ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR. 6. TESLİM EDİLECEK MALLARIN %50'Sİ AMBALAJ YÖNÜNDEN FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULACAKTIR.	7. BİR YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR. 8. YÜKLENİCİ MALZEMEYE AIT MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MSDS) 'NU TÜRKÇE OLARAK TESLİM EDECEKTİR.

05.01.2021

Özge DOĞAN Kim.Müh. 11020/4519

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri	İnceleyen Personel İmza
1	6850121303339	NEM ALICI (TROCKENMITTEL)	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME, AKTİF MADDE OLARAK SILICAGEL (SİLİKAJEL) KULLANILMIŞ OLAN NEM ALICI (DESICCANT) OLACAKTIR. BU HUSUS BELGELENDİRİLECEKTİR. 2. SILICAGEL (SİLİKAJEL) PAKETLERİ DIN 55473 STANDARTINA UYGUN OLARAK ÜRETİLMİŞ OLACAKTIR VE BU HUSUS BELGELENDİRİLECEKTİR. 3. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK 200 (±5) GR'LIK AMBALAJLARDA TESLİM EDİLECEKTİR.	4. ÜÇ AY GARANTİ İSTENECEKTİR.	06/01/2021 Özden UĞUR Kim.Müh. 01030/5094 <i>[Signature]</i>
2	804027HA55313	SIVI EPOKSİ REÇİNE (DOLGU ARALITI)	1. MALZEMENİN ÖZELLİKLERİ, ALT MADDELERDE BELİRTİLDİĞİ GİBİ OLACAKTIR VE BU HUSUSLAR YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 1.1. MALZEME, DÜŞÜK VİSKOZİTELİ SIVI EPOKSİ REÇİNE OLACAKTIR. 1.2. MALZEMENİN VİSKOZİTESİ 25 °C'DE 1200-1650 MPa.S ARALIĞINDA OLACAKTIR. 1.3. MALZEMENİN YOĞUNLUĞU 0,9-1,3 GR/CM3 ARASINDA OLACAKTIR. 2. YÜKLENİCİ FIRMA MALZEMENİN SERTLEŞTİRİCİSİ İLE KARIŞTIRILMA ORANI VE KULLANIM PROSESİ BİLGİSİNİ İÇEREN ÜRETİCİ FIRMA ONAYLI DOKÜMANI MALZEME İLE BİRLİKTE TESLİM EDECEKTİR. 3. YÜKLENİCİ TARAFINDAN MALZEME İLE BİRLİKTE ÜRETİCİ FIRMANIN BELİRLİDİĞİ ORANDA SERTLEŞTİRİCİ AYRICA TESLİM EDİLECEKTİR. 4. ALIMI YAPILACAK MALZEME FONKSİYON TESTİNE TABİ TUTULACAKTIR. FONKSİYON TESTİ LASTİK-PLASTİK ATÖLYESİNDE YAPILACAK OLUP; 2 KG MALZEME ÜRETİCİ FIRMANIN BELİRLİDİĞİ ORANDA SERTLEŞTİRİCİ İLE KARIŞTIRILDIĞINDA 70 °C SICAKLIKTAKI EN FAZLA 1 SAATTE KÜR OLACAKTIR. MUAYENE İÇİN İLAVE MALZEME İSTENMEYECEKTİR. 5. ALIMI YAPILACAK OLAN MALZEMENİN VE SERTLEŞTİRİCİSİNİN ÜRETİM TARİHİ İLE TESLİM TARİHİ ARASINDA EN FAZLA 6 AY OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 6. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK EN ÇOK 30 KG.LIK ORJİNAL AMBALAJLARDA TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI VE ÜRÜN İSMİNİ İÇERİR ORJİNAL ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR. 7. TESLİM EDİLECEK MALLARIN %10'U AMBALAJ YÖNÜNDEN GÖZ MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.	8. BİR YIL GARANTİ İSTENECEKTİR. 9. YÜKLENİCİ FIRMA MALZEMEYE AİT MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MSDS) 'NU TÜRKÇE OLARAK TESLİM EDECEKTİR. SÖZ KONUSU MSDS 2 NÜSHA TESLİM EDİLECEK OLUP 1 NÜSHASI LASTİK/PLASTİK ATÖLYESİ'NE VERİLECEKTİR.	05.10/2021 Özge DOĞAN Kim.Müh. 11020/4519 <i>[Signature]</i>


TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri
1	8040270070749	BEYAZ AHŞAP TUTKALI (TUTKAL, AHŞAP)	1. MALZEME CİNSİ GENEL KULLANIM AMAÇLI AHŞAP ESASLI ÜRÜNLER İÇİN UYGUN YAPIŞTIRICI OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 2. MALZEME POLİVİNİL ASETAT ESASLI VE SU BAZLI OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 3. MALZEMENİN RENGİ BEYAZ OLACAKTIR. 4. MALZEME KULLANILARAK AHŞAP ESASLI ÜRÜNLER YAPIŞTIRILACAK VE MALZEMENİN İYİ BİR YAPIŞMA SAĞLADIĞI GÖZLEMLENECEKTİR. BU HUSUS, AHŞAP ATÖLYESİNDE FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. 5. FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN TESLİM EDİLEN AMBALAJ MİKTARI İLE AYNİ MİKTARDA 1 KUTU MALZEME NUMUNE PAYI OLARAK ALINACAKTIR. BU MİKTAR, ALIM MİKTARINA İLAVE EDİLEREK TESLİM EDİLECEKTİR. ANCAK NUMUNE MAL SEÇİMİ İDARE TARAFINDAN YAPILACAKTIR. 6. ALIMI YAPILACAK OLAN MALZEMENİN ÜRETİM TARİHİ İLE TESLİM TARİHİ ARASINDA EN FAZLA 3 AY OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 7. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK EN AZ 0,5 EN ÇOK 2 KİLOGRAMLIK ORJİNAL AMBALAJLARDA TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FİRMA ADI, ÜRÜN İSMİ, ÜRETİM VEYA SON KULLANMA TARİHİNİ İÇERİR ORJİNAL ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR. 8. TESLİM EDİLECEK MALLARIN %10'U AMBALAJ YÖNÜNDEN FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULACAKTIR.	9. BİR YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR. 10. YÜKLENİCİ FİRMA MALZEMEYE AİT MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MSDS) 'NU TÜRKÇE OLARAK TESLİM EDECEKTİR.
2	804027H906810	AHŞAP VE METAL YAPIŞTIRICISI (DENİZ TUTKALI) (PURTAN YAPIŞTIRICI)	1. MALZEME CİNSİ TEK KOMPONENTLİ POLİÜRETAN ESASLI YAPIŞTIRICI (DENİZ TUTKALI) OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 2. MALZEME, AHŞAP PVC, POLİÜRETAN PANEL VE METAL MALZEMELERİN YAPIŞTIRILMASI İÇİN UYGUN OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 3. MALZEMENİN YOĞUNLUĞU 1,00-1,20 G/CM3 OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 4. MALZEMENİN RENGİ AÇIK KAHVERENGİ VEYA BAL RENGİ OLACAKTIR. 5. MALZEME KULLANILARAK POLİÜRETAN KÖPÜK ESASLI PANELLER YAPIŞTIRILACAK VE MALZEMENİN İYİ BİR YAPIŞMA SAĞLADIĞI GÖZLEMLENECEKTİR. BU HUSUS, AHŞAP ATÖLYESİNDE FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. 6. FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN TESLİM EDİLEN AMBALAJ MİKTARI İLE AYNİ MİKTARDA 1 KUTU MALZEME NUMUNE PAYI OLARAK ALINACAKTIR. BU MİKTAR, ALIM MİKTARINA İLAVE EDİLEREK TESLİM EDİLECEKTİR. ANCAK NUMUNE MAL SEÇİMİ İDARE TARAFINDAN YAPILACAKTIR. 7. MALZEMENİN ÜRETİM TARİHİ İLE TESLİM TARİHİ ARASINDA EN FAZLA 3 AY OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 8. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK EN AZ 0,5 EN ÇOK 2 KİLOGRAMLIK ORJİNAL AMBALAJLARDA TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FİRMA ADI, ÜRÜN İSMİ, ÜRETİM VEYA SON KULLANMA TARİHİNİ İÇERİR ORJİNAL ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR. 9. TESLİM EDİLECEK MALLARIN %10'U AMBALAJ YÖNÜNDEN FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULACAKTIR.	10. BİR YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR. 11. YÜKLENİCİ FİRMA MALZEMEYE AİT MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MSDS) 'NU TÜRKÇE OLARAK TESLİM EDECEKTİR.

05.12.2021

 Özge DOĞAN Kim.Müh. 11020/4519

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri	İnceleyen Personel İmza
1	8010013296150	PRUSSIAN BLUE PASTE,BEARING SURF	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME İÇİN "80038" VEYA "PERMATEX 80038 PRUSSIAN BLUE" TANIMLAYICI BİLGİLERİ ESAS ALINACAK VE BU HUSUS BELGELENDİRİLECEKTİR. TANIMLAYICI YA DA PARÇA NUMARASINDA DEĞİŞİKLİK OLMASI DURUMUNDA BU HUSUS BELGELENDİRİLECEKTİR. 2. 0,75 OUNCE 'LUK TÜPLERDE ORJİNAL AMBALAJINDA TEMİN EDİLECEKTİR. 3. MALZEMENİN KABULÜNDEN İTİBAREN EN AZ 12 AY RAF ÖMRÜ BULUNACAKTIR. (TU = TUP) (1 TU=0,75 OUNCE)	4. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR. 5. MALZEME İLE BİRLİKTE MALZEME GÜVENLİK BELGESİ (MSDS) VERİLECEKTİR.	13.01/2021 Özden UĞUR Kim.Müh. 01030/5094 
2	8030012685917	CONTA(SEALING COMPOUND)	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME "LOCTITE 620" PARÇA NUMARASINA UYGUN OLACAK VE BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. PARÇA NUMARASINDA DEĞİŞİKLİK OLMASI DURUMUNDA BU HUSUS BELGELENDİRİLECEKTİR. 2. MALZEMENİN ÜRETİM TARİHİ İLE TESLİM TARİHİ ARASINDA EN FAZLA 9 AY BULUNACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 3. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK 50 ML'LİK ORJİNAL AMBALAJLARDA TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI VE ÜRÜN İSMİNİ İÇERİR ORJİNAL ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR. (1 BT=50 ML'LİK ŞİŞE)	4. BİR YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR. 5. YÜKLENİCİ FIRMA MALZEMEYE AİT MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MSDS) 'NU TESLİM EDECEKTİR.	11.10/2021 Özge DOĞAN Kim.Müh. 11020/4519 
3	8040001182695	ADHESIVE	1. ALIMDA PARÇA NUMARASI "RTV162" ESAS ALINACAK OLUP ELEKTRONİK GRADE SİLİKON SEALANT OLACAKTIR VE BU HUSUS BELGELENDİRİLECEKTİR. PARÇA NUMARASINDA DEĞİŞİKLİK OLMASI DURUMUNDA FIRMA BU HUSUSU BELGELENDİRECEKTİR. 2. 85(±5) ML'LİK TÜPLERDE ORJİNAL AMBALAJINDA TEMİN EDİLECEKTİR. 3. MALZEMENİN SON KULLANIM TARİHİ İLE TESLİM TARİHİ ARASINDA EN AZ 9 (DOKUZ) AY OLACAKTIR. 4. AMBALAJ ÜZERİNDE ÜRÜNÜN PARÇA NUMARASI, LOT NUMARASI, SON KULLANIM TARİHİ YADA ÜRETİM TARİHİ, ÜRETİCİ FIRMA BİLGİLERİ, KULLANIM VE TAŞIMAYA YÖNELİK GÜVENLİK BİLGİLERİNİ İÇEREN ETİKET BULUNACAKTIR.	5. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR. 6. MALZEME İLE BİRLİKTE MALZEME GÜVENLİK BELGESİ (MSDS) VERİLECEKTİR.	13.01/2021 Özden UĞUR Kim.Müh. 01030/5094 
4	8040001450432	ADHESIVE	1. ALIMDA PARÇA NUMARASI "SCOTCH-WELD 2216 B/A" VEYA EC-2216 B/A ESAS ALINACAKTIR. ÜRÜNÜN PARÇA NUMARASINDA DEĞİŞİKLİK OLMASI DURUMUNDA BU HUSUS BELGELENDİRİLECEKTİR. 2. ÜRÜN ORJİNAL AMBALAJINDA TESLİM EDİLECEK VE ÜRÜNÜN PARÇA NUMARASININ AMBALAJ ÜZERİNDEKİ VARLIĞINA FİZİKİ KONTROLLERDE DİKKAT EDİLECEKTİR. 3. MALZEME KİT OLARAK TEMİN EDİLECEKTİR. KİT MUHTEVİYATI 1 PINT (473 ML) ANA MALZEME (PART A) VE 2/3 PINT (316 ML) KÜRLEŞTİRİCİDEN (PART B) DEN OLUŞACAKTIR. 4. AMBALAJ ÜZERİNDE ÜRÜNÜN PARÇA NUMARASI, LOT NUMARASI, SON KULLANIM TARİHİ YA DA ÜRETİM TARİHİ, ÜRETİCİ FIRMA BİLGİLERİ VE KULLANIM VE TAŞIMAYA YÖNELİK GÜVENLİK BİLGİLERİNİ İÇEREN ETİKET BULUNACAKTIR. 5. MALZEME TESLİM EDİLDİĞİNDE EN AZ 12 (ON İKİ) AYLIK RAF ÖMRÜNE SAHİP OLACAKTIR	6. ÜÇ AY GARANTİ İSTENMEKTEDİR. 7. MALZEME İLE BİRLİKTE MALZEME GÜVENLİK BELGESİ (MSDS) VERİLECEKTİR.	13.01/2021 Özden UĞUR Kim.Müh. 01030/5094 

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri	İnceleyen Personel İmza
5	8040270054989	SİYANOAKRİLAT ESASLI HIZLI YAPIŞTIRICI	1. MALZEME ETİL SİYANOAKRİLAT ESASLI TEK BİLEŞENLİ YAPIŞTIRICI OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 2. MALZEME, -50 °C İLE +60 °C ARASINDAKİ ORTAM SICAKLIĞINDA YAPIŞTIRMA ÖZELLİĞİNİ KORUYACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 3. MALZEMENİN SPESİFİK GRAVİTESİ 1.00-1.08 ARASINDA OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 4. MALZEMENİN VİSKOZİTESİ 15-45 CPS ARASINDA OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 5. MALZEME, METAL VE PLASTİK YÜZEYLERİN YAPIŞTIRILMASI İÇİN UYGUN OLACAKTIR. MALZEME UYGULAMA PROSEDÜRÜNE GÖRE KULLANILDIĞINDA METAL VE PLASTİK YÜZEYLER ÜZERİNDE İYİ BİR YAPIŞMA SAĞLANDIĞI GÖZLEMLENECEKTİR. BU HUSUS, FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. 6. FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN TESLİM EDİLEN AMBALAJ MİKTARI İLE AYNI MİKTARDA 1 KUTU MALZEME NUMUNE PAYI OLARAK ALINACAKTIR. BU MİKTAR, ALIM MİKTARINA İLAVE EDİLEREK TESLİM EDİLECEKTİR. ANCAK NUMUNE MAL SEÇİMİ İDARE TARAFINDAN YAPILACAKTIR. 7. MALZEMENİN TESLİM TARİHİ İLE ÜRETİM TARİHİ ARASINDA EN FAZLA 3 AY OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 8. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK EN AZ 20 GRAM'LIK ORJİNAL AMBALAJLARDA TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI VE ÜRÜN İSMİNİ İÇERİR ORJİNAL ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR. 9. MALZEMENİN 5 ADEDİ AMBALAJ YÖNÜNDEN FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULACAKTIR.	10. BİR YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR. 11. YÜKLENİCİ MALZEMEYE AİT MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MSDS) 'NU TÜRKÇE OLARAK TESLİM EDECEKTİR.	11.02.2021 Özge DOĞAN Kim.Müh. 11020/4519 <i>Özge</i>
6	8040270083986	SİYANOAKRİLAT ESASLI AKTİVATÖRLÜ YAPIŞTIRICI (YAPIŞTIRICI)	1. YÜKSEK VİSKOSİTELİ "CYONOAKRYLATE" ESASLI AKTİVATÖRLÜ HIZLI YAPIŞTIRICI VE AKTİVATÖRDEN OLUŞAN YAPIŞTIRICI SETİ OLACAKTIR. BU HUSUS BELGELENDİRİLECEKTİR. 2. YAPIŞTIRICININ RENGİ: ŞEFFAF, RENKSİZ OLACAKTIR. 3. AMBALAJDA 200 (-0, +50) MİLİLİTRE AKTİVATÖR VE EN AZ 65 GRAM HIZLI YAPIŞTIRICI BULUNACAKTIR. 4. DİKEY YÜZEYLERDE KULLANIMA UYGUN OLACAKTIR. VE AHŞAP, KAUÇUK, LASTİK VB. YÜZEYLERİN YAPIŞTIRILMASINDA KULLANILABİLECEKTİR. BU HUSUSLAR BELGELENDİRİLECEKTİR YA DA YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 5. MALZEMENİN SON KULLANIM TARİHİ İLE TESLİM TARİHİ ARASINDA EN AZ 9 (DOKUZ) AY OLACAKTIR. BU HUSUS BELGELENDİRİLECEKTİR. 6. ORJİNAL AMBALAJINDA TEMİN EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE ÜRÜNÜN PARÇA NUMARASI, SON KULLANIM TARİHİ YA DA İMAL TARİHİ, ÜRETİCİ FIRMA BİLGİLERİ, KULLANIM VE TAŞIMAYA YÖNELİK GÜVENLİK BİLGİLERİNİ İÇEREN ETİKET BULUNACAKTIR.	7. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.	13.04.2021 Özden UĞUR Kim.Müh. 01030/5094 <i>Özden</i>
7	804027HA71077	YAPIŞTIRICI,MC-1500	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME "CYONOACRYLATE" ESASLI TEK BİLEŞENLİ HIZLI YAPIŞTIRICI OLACAKTIR. BU HUSUS BELGELENDİRİLECEKTİR. 2. ALIMI YAPILACAK MALZEMENİN TANITICI NUMARASI MC-1500 OLACAKTIR. MUADİL TANITICI NUMARASINDAN TESLİM EDİLECEK OLMASI DURUMUNDA GETİRİLEN MALZEMENİN MC-1500 TANITICI NUMARASINA UYGUNLUĞU YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 3. MALZEMENİN KABULÜNDEN İTİBAREN EN AZ 9 AY RAF ÖMRÜ BULUNACAKTIR. 4. MALZEME 500 (±50) GRAMLIK AMBALAJLARDA OLACAK VE AMBALAJ ÜZERİNDE ÜRÜNÜN PARÇA NUMARASI, SON KULLANIM TARİHİ YA DA İMALAT TARİHİ, ÜRETİCİ FIRMA BİLGİLERİNİ İÇEREN ETİKET BULUNACAKTIR.	5. ÜÇ AY GARANTİ İSTENMEKTEDİR. 6. MALZEME İLE BİRLİKTE MALZEME GÜVENLİK BELGESİ (MSDS) VERİLECEKTİR.	13.04.2021 Özden UĞUR Kim.Müh. 01030/5094 <i>Özden</i>

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri	İnceleyen Personel İmza
8	804027HC01339	HIZLI YAPIŞTIRICI	1. MALZEME YAPIŞTIRICI VE AKTİVATÖR SPREY OLMAK ÜZERE ÇİFT KOMPONENTLİ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. 2. MALZEMENİN YAPIŞTIRICISI ETİL SİYANOAKRİLAT ESASLI OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 3. MALZEME -50 İLA +80 °C SICAKLIK ARASINDA KULLANILABİLİR OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 4. MALZEMENİN TESLİM TARİHİ İLE ÜRETİM TARİHİ ARASINDA EN FAZLA 3 AY OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 5. MALZEMENİN 5 ADEDİ FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULACAKTIR 6. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK YAPIŞTIRICISI 50 (±10) GR.LIK ORJİNAL PLASTİK TÜPLERDE, AKTİVATÖRÜ 200-300 ML'LİK ORJİNAL KUTULARDA OLACAK ŞEKİLDE TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI VE ÜRÜN İSMİNİ İÇERİR ORJİNAL ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR. (1 EA= YAPIŞTIRICI+AKTİVATÖR SPREY)	7. BİR YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR. 8. YÜKLENİCİ MALZEMEYE AİT MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MSDS) 'NU TÜRKÇE OLARAK TESLİM EDECEKTİR.	11.02.2021 Özge DOĞAN Kim.Müh. 11020/4519 <i>Özge</i>

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri	İnceleyen Personel İmza
1	8030121600187	LOCTITE 290 (ABDICHMITTEL)	1. ALIMDA PARÇA NUMARASI "LOCTITE290" ESAS ALINACAKTIR. BU HUSUS BELGELENDİRİLECEKTİR. PARÇA NUMARASINDA DEĞİŞİKLİK OLMASI DURUMUNDA FIRMA BU HUSUSU BELGELENDİRECEKTİR. 2. 50 ML' LİK ORJİNAL AMBALAJINDA TEMİN EDİLECEKTİR. 3. MALZEMENİN SON KULLANIM TARİHİ İLE TESLİM TARİHİ ARASINDA EN AZ 6 (ALTİ) AY OLACAKTIR. BU HUSUS BELGELENDİRİLECEKTİR. 4. AMBALAJ ÜZERİNDE ÜRÜNÜN PARÇA NUMARASI, SON KULLANIM TARİHİ YA DA İMAL TARİHİ, ÜRETİCİ FIRMA BİLGİLERİ, KULLANIM VE TAŞIMAYA YÖNELİK GÜVENLİK BİLGİLERİNİ İÇEREN ETİKET BULUNACAKTIR. (BT = BOTTLE (ŞİŞE)) (1 BT = 50 ML)	5. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR. 6. YÜKLENİCİ MALZEMEYE AİT MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MSDS) 'NU TÜRKÇE OLARAK İDAREYE TESLİM EDECEKTİR.	06/01/2021 Özden UĞUR Kim.Müh. 01030/5094
2	8030121679748	LOCTITE 586, 250ML	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME "LOCTITE 586" PARÇA NUMARASINA UYGUN OLACAK VE BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. PARÇA NUMARASINDA DEĞİŞİKLİK OLMASI DURUMUNDA FIRMA BU HUSUSU BELGELENDİRECEKTİR. 2. MALZEMENİN ÜRETİM TARİHİ İLE TESLİM TARİHİ ARASINDA EN FAZLA 9 AY BULUNACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 3. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK 250±50 ML'LİK ORJİNAL AMBALAJLARDA TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI VE ÜRÜN İSMİNİ İÇERİR ORJİNAL ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR.	4. BİR YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR. 5. YÜKLENİCİ FIRMA MALZEMEYE AİT MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MSDS) 'NU TÜRKÇE OLARAK TESLİM EDECEKTİR.	15/02/2021 Özge DOĞAN Kim.Müh. 11020/4519
3	8030121744748	LOCTITE 641 (BEARING FEET)	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME "LOCTITE 641" PARÇA NUMARASINA UYGUN OLACAK VE BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. PARÇA NUMARASINDA DEĞİŞİKLİK OLMASI DURUMUNDA FIRMA BU HUSUSU BELGELENDİRECEKTİR. 2. MALZEMENİN TESLİM TARİHİ İLE ÜRETİM TARİHİ ARASINDA EN FAZLA 9 AY OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 3. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK 50 ML'LİK ORJİNAL AMBALAJLARDA TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI VE ÜRÜN İSMİNİ İÇERİR ORJİNAL ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR. (1 EA=50 ML'LİK ORJİNAL AMBALAJ)	4. BİR YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR. 5. YÜKLENİCİ MALZEMEYE AİT MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MSDS) 'NU İDAREYE TESLİM EDECEKTİR.	05/01/2021 Özge DOĞAN Kim.Müh. 11020/4519
4	8030660913419	LOCTITE222 (COMPOUND THREADLOCKING LOW STRNG)	1. ALIMDA PARÇA NUMARASI "LOCTITE222" ESAS ALINACAKTIR VE BU HUSUS BELGELENDİRİLECEKTİR. PARÇA NUMARASINDA DEĞİŞİKLİK OLMASI DURUMUNDA FIRMA BU HUSUSU BELGELENDİRECEKTİR. 2. 50 ML' LİK ORJİNAL AMBALAJINDA TEMİN EDİLECEKTİR. 3. MALZEMENİN SON KULLANIM TARİHİ İLE TESLİM TARİHİ ARASINDA EN AZ 6 (ALTİ) AY OLACAKTIR. BU HUSUS BELGELENDİRİLECEKTİR. 4. AMBALAJ ÜZERİNDE ÜRÜNÜN PARÇA NUMARASI, LOT NUMARASI, SON KULLANIM TARİHİ YADA ÜRETİM TARİHİ, ÜRETİCİ FIRMA BİLGİLERİ, KULLANIM VE TAŞIMAYA YÖNELİK GÜVENLİK BİLGİLERİNİ İÇEREN ETİKET BULUNACAKTIR. (1 ADET= 50 MİLLİTRE)	5. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR. 6. MALZEME İLE BİRLİKTE MALZEME GÜVENLİK BELGESİ (MSDS) VERİLECEKTİR.	06/01/2021 Özden UĞUR Kim Müh. 01030/5094

21/02-17

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri	İnceleyen Personel İmza
5	8030661369471	LOCTITE 510 (CONTA,YUZEY,SIVI,(250 ML))	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME "LOCTITE 510" PARÇA NUMARASINA UYGUN OLACAK VE BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. PARÇA NUMARASINDA DEĞİŞİKLİK OLMASI DURUMUNDA FİRMA BU HUSUSU BELGELENDİRECEKTİR. 2. MALZEMENİN TESLİM TARİHİ İLE ÜRETİM TARİHİ ARASINDA EN FAZLA 9 AY OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 3. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK 50 ML'LİK ORJİNAL AMBALAJLARDA TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FİRMA ADI VE ÜRÜN İSMİNİ İÇERİR ORJİNAL ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR. (1 EA=50 ML'LİK ORJİNAL AMBALAJ)	4. BİR YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR. 5. YÜKLENİCİ MALZEMEYE AİT MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MSDS) 'NU İDAREYE TESLİM EDECEKTİR.	/...../2021 Özge DOĞAN Kim.Müh. 11020/4519 Öz
6	8040121796341	LOCTITE 495 (KLEBSTOFF)	1. ALIMDA PARÇA NUMARASI "LOCTITE 495" ESAS ALINACAKTIR. BU HUSUS BELGELENDİRİLECEKTİR. PARÇA NUMARASINDA DEĞİŞİKLİK OLMASI DURUMUNDA FİRMA BU HUSUSU BELGELENDİRECEKTİR. 2. 20 (-0, +8) GRAMLIK ORJİNAL AMBALAJLARDA TESLİM EDİLECEKTİR. 3. MALZEMENİN SON KULLANIM TARİHİ İLE TESLİM TARİHİ ARASINDA EN AZ 6 (ALTI) AY OLACAKTIR. BU HUSUS BELGELENDİRİLECEKTİR. 4. AMBALAJ ÜZERİNDE ÜRÜNÜN ORJİNAL ETİKETİ, PARÇA NUMARASI, SON KULLANIM TARİHİ YA DA İMAL TARİHİ, ÜRETİCİ FİRMA BİLGİLERİNİ İÇEREN ETİKET BULUNACAKTIR. (BT=BOTTLE(ŞİŞE)) (1 BT= 20 (-0, +8)GRAM)	5. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR. 6. YÜKLENİCİ MALZEMEYE AİT MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MSDS) 'NU TÜRKÇE OLARAK İDAREYE TESLİM EDECEKTİR.	05...../03/2021 Özden UĞUR Kim.Müh. 01030/5094 Nilhan Eren N.E. J.
7	8040123328285	LOCTITE 401 (ADHESIVE)	1. ALIMDA PARÇA NUMARASI "LOCTITE 401" VEYA DENGİ ESAS ALINACAKTIR. DENGİ PARÇA NUMARASINDAN TESLİM EDİLMESİ DURUMUNDA GETİRİLEN MALZEMENİN UYGUNLUĞU YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 2. MALZEMENİN TESLİM TARİHİ İLE ÜRETİM TARİHİ ARASINDA EN FAZLA 6 AY OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 3. MALZEMENİN TAMAMI FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULACAKTIR. 4. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK 20(-0,+8) GRAMLIK ORJİNAL AMBALAJLARDA OLACAK ŞEKİLDE TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FİRMA ADI VE ÜRÜN İSMİNİ İÇERİR ORJİNAL ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR. (TU=TUBE (TÜP)) (1 TU= 20 (-0, +8)GRAM)	5. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR. 6. YÜKLENİCİ MALZEMEYE AİT MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MSDS) 'NU TÜRKÇE OLARAK İDAREYE TESLİM EDECEKTİR.	05...../03/2021 Özden UĞUR Kim.Müh. 01030/5094 Nilhan Eren N.E. J.

21/02-17-01

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri
1	803027HD26442	CONTA SÖKÜCÜ	1. ALIMDA PARÇA NUMARASI "LOCTITE 7200" ESAS ALINACAKTIR. 2. MALZEME 400 (±10) ML' LİK ORJİNAL AMBALAJINDA TEMİN EDİLECEKTİR. 3. AMBALAJ ÜZERİNDE ÜRÜNÜN PARÇA NUMARASI, LOT NUMARASI, SON KULLANIM TARİHİ, ÜRETİCİ FIRMA BİLGİLERİNİ İÇEREN ORJİNAL ETİKET BULUNACAKTIR. 4. MALZEMENİN SON KULLANIM TARİHİ İLE TESLİM TARİHİ ARASINDA EN AZ 6 (ALTI) AY OLACAKTIR.	5. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR. 6. YÜKLENİCİ FIRMA, ÜRÜN İLE BİRLİKTE GEREKLİ İKAZLARI İHTİVA EDEN MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMUNU (MATERIAL SAFETY DATA SHEET/MSDS) MALZEME TESLİMİNDE İDAREYE VERECEKTİR.

12.03/2021

N.K.

Nilhan EREN 2019-SÖZ.338/5094

